

Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí	ŠAMOT LICÍ Bw	Materiálový list MKZ 19/Z 01/2004
---	----------------------	--------------------------------------

Charakteristika : Šamotové licí výrobky v jakosti Bw jsou žárovzdorné tvarovky, vyráběné suchou cestou.

Použití : Tvarovky jsou určeny pro sestavy licích systémů, k jednorázovému použití.

Vlastnosti :

<i>Vlastnost</i>	<i>Garanční hodnota</i>	<i>Zkouší se dle</i>
Žárovzdornost	min. 1730°C	ČSN EN 993-12
Obsah Al ₂ O ₃	min. 34 %	ČSN EN 955-2
Obsah Fe ₂ O ₃	max. 2 %	ČSN EN 955-2
Zdánlivá pórovitost	max. 25 %	ČSN EN 993-1
Objemová hmotnost	min. 1900 kg/m ³	ČSN EN 993-1

Odchylky jakosti :

Rozměrové tolerance	délka	± 2 %
	průměr	± 2 mm
Trhliny	nejsou povoleny	
Poškození hran na nepracovní ploše	délka	max. 25 mm
	hloubka	max. 5 mm
Vytaveniny	průměr vytaveniny	max. 3 mm
Odchylka od pravého úhlu	místo s největší odchylkou	max. 1,5 % délky měřené strany
Křivost ploch	místo s největší odchylkou	max. 1,5 % délky měřené strany

Pro odchylky jakosti platí přijímací plán jedním výběrem (AQL=6,5) dle normy ČSN ISO 5022, pro vlastnosti platí přijímací plán jedním výběrem při zaručené hodnotě pro průměr a neznámé směrodatné odchylce.

Velikost a tvary : Vyrábí se normalizované tvary dle nabídky, popřípadě dle specifikace zákazníka.

Balení : Zboží je ložené na paletách, stažené páskou a opatřené smršťovací fólií.

Skladování : Zboží musí být uskladněno v krytých skladech.

Ing. Milan Čvanda
generální ředitel a předseda představenstva

Nahrazuje: -	Strana: 1/1	Účinnost od: 29.7.2004
--------------	-------------	------------------------