

<b>Charakteristika :</b> Šamot kamnářský R-SK I jsou žárovzdorné tvarové výrobky, vyráběné strojním formováním. Tvarovky jsou odolné vůči teplotním změnám při namáhání tlakem.	<b>Description :</b> Stove fireclay R-SKI are shaped refractory products, manufactured out by machine moulding. The shape products are resistant to thermal shock when under load.	<b>Merkmale :</b> Die Hafnerschamotte in der R-SKI Güte sind feuerfeste Formsteine, maschinenformisch erzeugt. Die Formsteine sind temperaturänderungsbeständige und druckfeste.
--	---	---

<b>Vazba :</b> keramická	<b>Type of bond :</b> ceramic	<b>Bindungsart :</b> keramisch
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>Použití :</b> Kameny se používají jako nekonstrukční vyzdívky topných těles.	<b>Use :</b> the bricks are used as non-construction lining of heating elements.	<b>Anwendung :</b> Diese Formsteine werden als Nichtkonstruktionsfutter für Heizkörper verwendet.
--	---	--

Vlastnosti Property Eigenschaften	Garantovaná hodnota Guaranteed value Garantierter Wert	Zkouší se dle Testing procedure Geprüft nach
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	min. 35 %	EN 955-2, annealed state
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max. 2,6 %	EN 955-2, annealed state
Žárovzdornost Refractoriness Feuerbeständigkeit	min. 1690°C	EN 993-12
Objemová hmotnost Bulk density Rohdichte	min. 1950 kg/m <sup>3</sup>	EN 993-1
Zdánlivá pórovitost Apparent porosity Scheinbare Porosität	max. 26 %	EN 993-1

<b>Velikosti a tvary :</b> Vyrábí se desky a plátky různých rozměrů. Na přání zákazníka je možno dodat i speciální tvarovky.	<b>Sizes and shapes :</b> Slabs and plates of various sizes including special shapes produced in accordance with customer specifications.	<b>Abmessungen und Bauformen :</b> Es werden Platten und Plättchen verschiedener Abmessungen hergestellt. Auf Kundenwunsch können auch Sonderformsteine geliefert werden.
---	--	--

<b>Odchyly jakosti</b> <b>Quality Deviations</b> <b>Qualitätsabweichungen</b>	<b>Jmenovitý rozměr</b> <b>Rated Dimensions</b> <b>Nominalabmessung</b>	<b>Tolerance</b> <b>Tolerances</b> <b>Toleranzen</b>
Rozměrové tolerance Dimension tolerances Maßtoleranzen	< 150 mm	± 3 mm
	≥ 150 mm	± 2 %
Trhliny na nepracovní ploše Cracks on non-working area Risse außerhalb der Arbeitsfläche	délka / length / länge	max. 30 mm
	šířka / width / breite	max. 0,5 mm
Poškození hran Edge defects Kantenbeschädigungen	délka / length / länge	max. 30 mm
	šířka / width / breite	max. 10 mm
Vytaveniny Smelting spots Ausblühungen	průměr vytaveniny Smelting spots diameter Durchmesser der Ausblühung	max. 5 mm
Odchylna od pravého úhlu Křivost ploch Deviation from right angle Area curvature Rechtwinkligkeitsabweichung Flächenkrümmung	≤ 150 mm	max. 3mm délky měřené strany / of measured side length / der Länge der gemessenen Seite
	> 150 mm	max. 2% délky měřené strany / of measured side length / der Länge der gemessenen Seite
<p>Pro odchyly jakosti platí přijímací plán jedním výběrem (AQL=6,5) dle normy ČSN ISO 5022, pro vlastnosti platí přijímací plán jedním výběrem při zaručené hodnotě pro průměr a neznámé směrodatné odchylyce.</p> <p>Quality variations are checked using a single acceptance sampling plan (AQL = 6.5) in accordance with ČSN ISO 5022, the properties are checked using a single acceptance sampling plan with a guaranteed mean value and an unknown standard deviation.</p> <p>Für die Güteabweichungen gilt der Einzelauswahl-Übernahmeplan (AQL=6,5) entsprechend der Norm ČSN ISO 5022, für die Eigenschaften gilt der Einzelauswahl-Übernahmeplan bei garantiertem Mittelwert und unbekannter Standardabweichung.</p>		

<b>Balení :</b> Zboží je ložené na paletách, stažené páskou a opatřené smršťovací fólií.	<b>Packaging :</b> The goods are stored on pallets, secured with metal strap and wrapped with shrink foil.	<b>Verpackung :</b> Die Ware wird, mit Band befestigt und mit Schrumpffolie versehen, auf Paletten verpackt.
---	---	---

<b>Skladování :</b> Zboží skladujte v suchu.	<b>Storing :</b> Store the goods in a dry room	<b>Lagerung :</b> Die Ware ist trocken zu lagern.
---	---	--

Ing. Milan Čvanda  
generální ředitel a předseda představenstva

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен ML MKZ 06/Z 01/2003	Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с 1. 6. 2010	Strana/ Page/ Seite/ Страница 2/2
---	---	--------------------------------------