

Charakteristika : Šamotové výlevky v jakosti R-SLII/V jsou žáruvzdorné tvarovky, vyráběné ze speciální receptury se zvýšenými užitnými vlastnostmi. Šamotové výlevky jsou vytvářeny lisováním z plastické hmoty.	Description : R-SL II/V grade, fireclay nozzles are refractory shaped products manufactured using a special formulation which feature improved specifications.	Merkmale : Die Schamotteausgüsse in der Güte R-SL II/V sind feuerfeste Formsteine mit verbesserten Nutzeigenschaften, die nach einer Spezialrezeptur hergestellt werden.
--	--	--

Vazba : keramická	Type of bond : ceramic	Bindungsart : keramisch
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Použití : Výlevky tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví při odlévání tekutých kovů.	Use : The nozzles are part of the closing system of casting ladles in metal casting.	Anwendung : Die Ausgüsse sind Bestandteile von Gießpfannen-Abspermechanismen beim Gießen flüssiger Metalle.
--	--	---

Vlastnosti Properties Eigenschaften	Informativní hodnoty Normal values Informativwerte	Zkouší se dle Testing procedure Geprüft nach
Žáruvzdornost Refractoriness Feuerbeständigkeit	min.1670°C	EN 993-12
Al ₂ O ₃ + TiO ₂	min.35%	EN 955-2, annealed state
Fe ₂ O ₃	max.2,6%	EN 955-2, annealed state
Zdánlivá pórovitost Apparent porosity offene Porosität	max.25%	EN 993-1
Objemová hmotnost Bulk density Rohdichte	min.1900kg/m ³	EN 993-1

Velikosti a tvary : Vyrábí se normalizované tvary.	Sizes and shapes : Produced as a range of standard shapes.	Abmessungen und Bauformen: Es werden standardisierte Bauformen hergestellt.
--	--	---

Balení : Zboží je ložené na paletách, stažené páskou a opatřené smršťovací fólií.	Packaging : The goods are stored on pallets, secured with metal strap and wrapped with shrink foil.	Verpackung : Die Ware wird, mit Band befestigt und mit Schrumpffolie versehen, auf Paletten verpackt.
---	---	---

Nahrzuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен ML MKZ 68/Z 02/2007	Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с 1.6. 2010	Strana/ Page/ Seite/ Страница 1/2
--	--	--------------------------------------

Odchyly jakosti Quality Deviations Qualitätsabweichungen	Jmenovitý rozměr Rated Dimensions Nominalabmessung	Tolerance Tolerances Toleranzen
Rozměrové tolerance Dimension tolerances Maßtoleranzen	< 150mm	+ 5mm , - 3mm
	≥ 150mm	+ 3% , - 2%
Trhliny na nepracovní ploše Cracks in unexposed surfaces Risse an Nichtarbeitsfläche	délka / length / länge	max. 30mm
	šířka / width / breite	max. 0,5mm
Poškození hran na nepracovní ploše Edge defects in unexposed surfaces Kantenbeschädigungen an Nichtarbeitsfläche	délka / length / länge	max. 30mm
	hloubka / depth / tiefe	max. 5mm
Vytaveniny Slagging Abschmelzpartikeln	průměr vytaveniny average slagging durchmesser	max. 5mm
Odchylka od pravého úhlu Out-of-squareness Rechtwinkligkeitsabweichung	místo s největší odchylkou place with the biggest variation stelle mit max. Abweichung	max. 2 % délky měřené strany max. 2 % of the length of the side measured max. 2 % von der zu messenden Seite

Skladování :

Zboží musí být uskladněno v krytých skladech.

Storing :

The products should be stored in enclosed warehouses.

Lagerung :

Die Ware muss an gedeckten Lagerorten gelagert werden.

Ing. Milan Čvanda

generální ředitel a předseda představenstva

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен
ML MKZ 68/Z 02/2007

Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с
1.6. 2010

Strana/ Page/ Seite/ Страница
2/2