

<b>Charakteristika :</b> Bezvodá opravárenská hmota BUH-OH je zrněná plastická směs žárovzdorného ostřiva, pojiva a tekuté složky. Hmota se používá jako doplněk ke stávajícím ucpávkovým hmotám s účelem zlepšení stability odpichového otvoru.	<b>Description :</b> BUH-OH anhydrous patching clay is a granular, plastic mixture of refractory grog, binder and liquid component. It is used as a complementary product to the existing tap hole clays in order to improve the tap hole stability.	<b>Merkmale :</b> Die wasserfreie Flickmasse BUH-OH ist ein körniges, formbares Gemisch aus feuerfestem Magerungsmittel, Binder und flüssiger Komponente. Die Masse wird als Hilfsmittel zu bestehenden Stichlochmassen verwendet, um die Stabilität des Stichlochs zu verbessern.
--	--	--

<b>Vazba :</b> organicko-keramická	<b>Type of bond :</b> organic-ceramic	<b>Bindungsart :</b> organisch-keramisch
---------------------------------------	--	---

<b>Použití :</b> Při použití opravárenské hmoty dochází k zacelení spár v odpichovém otvoru. Aplikace je možná dvěma způsoby. 1) Do ucpávacího zařízení se vloží 1/3 běžné ucpávkové hmoty a za ní 2/3 opravárenské hmoty BUH-OH. Po ucpání se po cca 1 minutě opakovaně hmota zatlačí a dojde k vyplnění spár. 2) Odpichový otvor se odvrátí do 3/4 a poté se provede ucpání pouze opravárenskou hmotou BUH-OH. Po ucpání se po cca 1 minutě opakovaně hmota zatlačí a dojde k vyplnění spár.	<b>Use :</b> The patching clay is used to seal the gaps in the tap hole. Two clay application options are available. 1)The tap hole gun is loaded with 1/3 of standard tap hole clay followed by 2/3 of BUH-OH patching clay. After stopping, the clay is after approx. 1 minute repeatedly pressed in to seal the gaps. 2)The tap hole is drilled up to 3/4 and then it is stopped with BUH-OH patching clay only. After stopping, the clay is after approx. 1 minute repeatedly pressed in to seal the gaps.	<b>Anwendung :</b> Bei der Verwendung der Flickmasse werden die Fugen im Stichloch ausgefüllt. Die Anwendung ist auf zwei Arten möglich. 1)Die Stichlochstopfmaschine wird mit 1/3 herkömmliche Stichlochmasse und danach 2/3 Flickmasse BUH-OH gefüllt. Ca. 1 Minute nach dem Verstopfen wird die Masse wiederholt hineingedrückt, und die Fugen werden ausgefüllt. 2)Das Stichloch wird bis zu 3/4 gebohrt, und danach wird ein Verstopfen nur mit der Flickmasse BUH-OH durchgeführt. Ca. 1 Minute nach dem Verstopfen wird die Masse wiederholt hineingedrückt, und die Fugen werden ausgefüllt.
--	--	--

<b>Vlastnosti</b> <b>Property</b> <b>Eigenschaft</b> <b>Свойства</b>	<b>Informativní hodnoty</b> <b>Normal value</b> <b>Informativwert</b> <b>Справочное значение</b>	<b>Zkouší se dle</b> <b>Testing procedure</b> <b>Gepprüft nach</b> <b>Испытания проводятся по</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	19 %	EN 955-2, annealed state
SiC	-	-
C	min. 6 %	EN 993-3
Zrnitost/ Grain Size/ Korngröße/ Гранулометрический состав	0 - 3 mm	EN 1402-3
Teplota použití/ Service temperature/ Verwendungstemperatur/ Температура применения	max. 1680°C	-

Pro vlastnosti platí přijímací plán jedním výběrem při zaručené hodnotě pro průměr a neznámé směrodatné odchylce dle normy ČSN ISO 5022.

The properties are checked using a single acceptance sampling plan with a guaranteed mean value and an unknown standard deviation in accordance with ČSN ISO 5022.

Für die Eigenschaften gilt der Einzelauswahl-Abnahmeplan bei garantiertem Mittelwert und unbekannter Standardabweichung entsprechend der Norm ČSN ISO 5022.

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für ML MKZ 31/Z 02/2007	Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab 19.7. 2010	Strana/ Page/ Seite 1/2
---	---	----------------------------



**BEZVODÁ OPRAVÁRENSKÁ HMOTA  
ANHYDROUS PATCHING CLAY  
WASSERFREIE FLICKMASSE**

**BUH - OH**

Materiálový list/ Product sheet/  
Datenblatt

**SC Z02/2010/31**

**Balení :**

Opravárenská hmota je dodávána ve formě tažených kvádrů, balených do PE fólie a uložených v kovových kontejnerech, případně dle dohody se zákazníkem.

**Packaging :**

The product is supplied in the form of extruded bricks packed in polyethylene foil and stored in metal containers or as required by the customer.

**Verpackung :**

Die Flickmasse wird in Form gezogener Quader geliefert, die in PE-Folien verpackt und in Blechcontainer gelegt werden, evtl. gemäß Kundenvereinbarung.

**Skladování :**

Opravárenská hmota nesmí být během skladování vystavena účinkům vysoké teploty ani přímému slunečnímu záření. Hmotu skladovat v temperovaných skladech (min. + 5°C). Skladovatelnost maximálně 6 měsíců od data dodání.

**Storing :**

The product should not be exposed to high temperatures and direct sunlight during storing. To be stored in warehouses at a moderate temperature (min. +5°C). The storage period is max. 6 months from the date of delivery.

**Lagerung :**

Die Flickmasse darf weder Einwirkungen von hohen Temperaturen noch direkter Sonnenbestrahlung während der Lagerung ausgesetzt werden. Die Masse ist an temperierten (min. + 5°C) Lagerorten zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt max. 6 Monate ab Anlieferungsdatum.

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für  
ML MKZ 31/Z 02/2007

Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab  
19.7. 2010

Strana/ Page/ Seite  
2/2