

Charakteristika : vysokopeční ucápková hmota	Description : tap hole clay for BF	Merkmale : stichlochmasse für Hochofen	Характеристика : запорная масса для доменных печей
--	--	--	--

Vazba : organicko-keramická	Type of bond : organic-ceramic	Bindungsart : organisch-keramisch	Связь: органо-керамическая
---------------------------------------	--	---	--------------------------------------

Použití : hmota BUH-S3 je určena k uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí. <u>Technologie pro odpich - vrtání</u> Doba vytvrzení hmoty potřebná ke spolehlivému uzavření odpichového otvoru činí 5-8 minut.	Use : BUH-S3 tap hole clay is designed for closing the tap holes of blast furnaces. <u>Tapping technique – drilling</u> The period of clay hardening suitable for drilling the tap hole is 5-8 minutes.	Anwendung: die Stichlochmasse BUH-S3 ist zum Schließen von Hochofen-Abstichöffnungen vorgesehen. <u>Abstichverfahren – Bohren</u> Die zum Bohren der Abstichöffnung geeignete Aushärtungsdauer beträgt 5-8 Minuten.	Область применения: масса BUH-S3 предназначена для забивки леток доменных печей. <u>Технология выпуска - сверление</u> Время полного отверждения массы, нужное для надежного закрытия летки, равно 5-8 минутам.
---	---	---	---

Vlastnosti Property Eigenschaft Свойства	Informativní hodnoty Normal value Informativwert Справочное значение	Zkouší se dle Testing procedure Geprüft nach Испытания проводятся по
Al ₂ O ₃	20 %	EN 955-2
C	Min. 8 %	EN 993-3
Zrnitost/ Grain Size/ Korngröße/ Гранулометрический состав	0 - 6 mm	EN 1402-3
Teplota použití/ Service temperature/ Verwendungstemperatur/ Температура применения	Max. 1650°C	-

Balení : ucápkové hmoty jsou dodávány ve formě tažených kvádrů, balených do PE fólie, uložených do kartónové krabice na dřevěné paletě a stažené ocelovou páskou, případně dle dohody se zákazníkem.	Packaging : the tap hole clay is supplied in the form of extruded bricks packed in polyethylene foil and stored in paper boxes on a pallet, secured with metal straps or as required by the customer.	Verpackung : die Stichlochmassen werden in Form gezogener Quader geliefert, die in PE-Folien verpackt, in Papierschachtel auf Holzpalette gelegt, mit Stahlband abgesichert und mit Schrumpffolie versehen sind, evtl. gemäß Kundenvereinbarung.	Упаковка : запорные массы поставляются в виде тянутых блоков, упакованных в ПЭ пленку и установленных картонных коробки на деревянном поддоне и обернутых стальной лентой, или же по согласованию с заказчиком.
--	---	--	---

Skladování : ucápkové hmoty nesmí být během skladování vystaveny účinkům vysoké teploty ani přímému slunečnímu záření. Hmoty skladovat v temperovaných skladech (min. + 5,0 °C). Skladovatelnost maximálně 6 měsíců od data dodání.	Storing : the tap hole clay should not be exposed to high temperatures or direct sunlight during storing. To be stored in warehouses at a moderate temperature (min. + 5.0 °C). The storage period is max. 6 months from the date of delivery.	Lagerung : die Stichlochmassen dürfen weder Einwirkungen von hohen Temperaturen noch direkter Sonnenbestrahlung während der Lagerung ausgesetzt werden. Die Stichlochmassen sind an temperierten (min. + 5,0 °C) Lagerorten zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt max. 6 Monate ab Anlieferungsdatum.	Хранение : в течение хранения запорные массы не должны быть подвержены воздействиям высоких температур или прямого солнечного излучения. Массы нужно хранить в отапливаемых складах (мин. + 5,0 °C). Макс. срок хранения – 6 месяцев с даты поставки.
---	--	---	--

Ing. Milan Čvanda
generální ředitel a předseda představenstva

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен
ML MKZ 13/Z02/2008

Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с
25. 2. 2010

Strana/ Page/ Seite/ Страница
1/1