

<b>Charakteristika :</b> vysokopeční ucpávková hmota	<b>Description :</b> tap hole clay for BF	<b>Merkmale :</b> Stichlochmasse für Hochofen
---	--	--

<b>Vazba :</b> organicko-keramická	<b>Type of bond :</b> organic-ceramic	<b>Bindungsart :</b> organisch-keramisch
---------------------------------------	--	---

<b>Použití :</b> Hmota EKT-VA je určena k uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí. <u>Technologie pro odpich - vrtání</u> Doba vytvrzení hmoty potřebná ke spolehlivému uzavření odpichového otvoru činí 3-7* minut. *Podle specifických podmínek vysoké pece.	<b>Use :</b> The EKT-VA tap hole clay is designed for closing the tap holes of blast furnaces. <u>Tapping technique – drilling</u> The period of clay hardening necessary for reliable tap hole closing is 3-7 minutes. * Depending on specific blast furnace conditions	<b>Anwendung :</b> Die Stichlochmasse EKT-VA ist zum Schließen von Hochofen-Abstichöffnungen vorgesehen. <u>Abstichverfahren – Bohren</u> Die zum Bohren der Abstichöffnung notwendige Aushärtungsdauer beträgt 3-7 Minuten. * je nach konkreten Bedingungen des jeweiligen Hochofens.
---	--	--

<b>Vlastnosti</b> <b>Properties</b> <b>Eigenschaften</b>	<b>Informativní hodnoty</b> <b>Normal value</b> <b>Richtwerte</b>	<b>Zkouší se dle</b> <b>Testing procedure</b> <b>Geprüft nach</b>
Zrnitost / Grain size / Körnigkeit	0 – 3mm	EN 1402-3
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	27%	EN 955-2, annealed state
SiC	5%	ČSN 72 6025, annealed state
C	min. 6%	EN 993-3
Teplota použití/ Service temperature/ Verwendungstemperatur	max. 1650°C	-

<b>Balení :</b> Ucpávkové hmoty jsou dodávány ve formě tažených kvádrů, balených do PE fólie, uložených do kartónové krabice na dřevěné paletě a stažené ocelovou páskou, případně dle dohody se zákazníkem.	<b>Packaging :</b> The tap hole clay is supplied in the form of extruded bricks packed in polyethylene foil and stored in paper boxes on a pallet, secured with metal straps or as required by the customer.	<b>Verpackung :</b> Die Stichlochmassen werden in Form gezogener Quader geliefert, die in PE-Folien verpackt, in Papierschachtel auf Holzpalette gelegt, mit Stahlband abgesichert und mit Schrumpffolie versehen sind, evtl. gemäß Kundenvereinbarung.
---	---	--

<b>Skladování :</b> Ucpávkové hmoty nesmí být během skladování vystaveny účinkům vysoké teploty ani přímému slunečnímu záření. Hmoty skladovat v temperovaných skladech (min. + 5°C). Skladovatelnost maximálně 6 měsíců od data dodání.	<b>Storing :</b> The tap hole clay should not be exposed to high temperatures or direct sunlight during storing. To be stored in warehouses at a moderate temperature (min. +5°C). The storage period is max. 6 months from the date of delivery.	<b>Lagerung :</b> Die Stichlochmassen dürfen weder Einwirkungen von hohen Temperaturen noch direkter Sonnenbestrahlung während der Lagerung ausgesetzt werden. Die Stichlochmassen sind an temperierten (min. + 5°C) Lagerorten zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt max. 6 Monate ab Anlieferungsdatum.
---	--	--

Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für ML MKZ 41/Z 02/2009	Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab 19.7. 2010	Strana/ Page/ Seite 1/1
---	---	----------------------------