

**CHARAKTERISTIKA**  
**DESCRIPTION**  
**MERKMALE**

 ŽÁROVZDORNÁ HMOTA  
REFRACTORY FIRECLAY MASS  
FEUERFESTE SCHAMOTTEMASSE

**VLASTNOSTI**  
**PROPERTY**  
**EIGENSCHAFTEN**

ŽÁROVZDORNOST REFRACTORINESS FEUERFESTIGKEIT		°C	min. 1710
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	37
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		2,5
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSIÄT		%	10 - 14
ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST		%	0,35
VLHKOST DAMPNESS FEUCHTIGKEIT		%	max. 1
ZRNITOST GRANULARITY KÖRNUNG	pod 1 mm	%	5 - 25
	nad 2 mm		max. 10

**Poznámka / Note / Notizen:**

Hodnoty bez min a max údajů jsou hodnotami typickými získanými normovanými laboratorními postupy a podléhají přirozeným výkyvům.

Values without min and max data are typical values obtained by means of standardized laboratory procedures and are subject to natural variations.

Die Werte der minimalen und maximalen Angaben sind die typischen, durch die normierten Laborvorgänge erworbenen Werte und unterliegen den natürlichen Schwankungen.