

CHARAKTERISTIKA DESCRIPTION MERKMALE	ŽÁROVZDORNÁ DUSACÍ HMOTA NA BÁZI ANDALUZITU REFRACTORY RAMMING MASS BASED ON ANDALUSITE FEUERFESTE STAMPFMASSE AUF ANDALUSIT-BASIS
TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART	CHEMICKO-KERAMICKÁ CHEMICAL-CERAMIC CHEMISCH-KERAMISCHE

VLASTNOSTI PROPERTY EIGENSCHAFTEN			
ŽÁROVZDORNOST REFRACTORINESS FEUERFESTIGKEIT		°C	min. 1790
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al ₂ O ₃	%	60 *
	Fe ₂ O ₃		1,5
ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST		%	4,0
VLHKOST DAMPNESS FEUCHTIGKEIT		%	5 - 7
ZRNITOST GRANULARITY KÖRNUNG		mm	0 - 4

* **Poznámka/Note/Notizen:**

včetně P₂O₅ (max. 2%)
including P₂O₅ (max. 2%)
einschließlich P₂O₅ (max. 2%)

Hodnoty bez min a max údajů jsou hodnotami typickými získanými normovanými laboratorními postupy a podléhají přirozeným výkyvům.

Values without min and max data are typical values obtained by means of standardized laboratory procedures and are subject to natural variations.

Die Werte der minimalen und maximalen Angaben sind die typischen, durch die normierten Laborvorgänge erworbenen Werte und unterliegen den natürlichen Schwankungen.

Skladovatelnost/Storage limit/Lagerfähigkeit:

3 měsíce od data výroby
3 month from production date
3 Monate nach Produktionsdatum