



SEEIF
Ceramic, a.s.

ŽÁROVZDORNÁ MALTA
REFRACTORY MORTAR
FEUERFESTE MÖRTEL

V-GAN55

Materiálový list/ Product sheet/
Datenblatt/ Карта материалов

SC Z03/2010/106

| | |
|---|--|
| CHARAKTERISTIKA DESCRIPTION MERKMALE | ŽÁROVZDORNÁ MALTA NA BÁZI ANDALUZITU REFRACTORY MORTAR BASED ON ANDALUSITE FEUERFESTE MÖRTEL AUF ANDALUSIT-BASIS |
| TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART | KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| VLASTNOSTI PROPERTY EIGENSCHAFTEN | | |
| ŽÁROVZDORNOST REFRACTORINESS FEUERFESTIGKEIT | °C | min. 1790 |
| CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE | Al ₂ O ₃ | 55 |
| | Fe ₂ O ₃ | 1,5 |
| ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST | % | 5,0 |
| ZRNITOST GRANULARITY KÖRNUNG | mm | 0 - 1 |

Poznámka / Note / Notizen:

Hodnoty bez min a max údajů jsou hodnotami typickými získanými normovanými laboratorními postupy a podléhají přirozeným výkyvům.

Values without min and max data are typical values obtained by means of standardized laboratory procedures and are subject to natural variations.

Die Werte der minimalen und maximalen Angaben sind die typischen, durch die normierten Laborvorgänge erworbenen Werte und unterliegen den natürlichen Schwankungen.

Skladovatelnost/Storage limit/Lagerfähigkeit:

6 měsíců od data výroby

6 month from production date

6 Monate nach Produktionsdatum

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Nahrazuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен | Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с 1. 4. 2010 | Strana/ Page/ Seite/ Страница 1/1 |
|--|---|--------------------------------------|