

CHARAKTERISTIKA DESCRIPTION MERKMALE	ŽÁROVZDORNÁ ŠAMOTOVÁ DUSACÍ HMOTA REFRACTORY FIRECLAY RAMMING MASS FEUERFESTE SCHAMOTTESTAMPFMASSE
TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART	KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH

VLASTNOSTI PROPERTY EIGENSCHAFTEN		
ŽÁROVZDORNOST REFRACTORINESS FEUERFESTIGKEIT	°C	min. 1710
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al ₂ O ₃	38
	Fe ₂ O ₃	1,8
ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST	%	4,0
VLHKOST DAMPNESS FEUCHTIGKEIT	%	7 - 11
ZRNITOST GRANULARITY KÖRNUNG	mm	0 - 3

Poznámka / Note / Notizen:

Hodnoty bez min a max údajů jsou hodnotami typickými získanými normovanými laboratorními postupy a podléhají přirozeným výkyvům.

Values without min and max data are typical values obtained by means of standardized laboratory procedures and are subject to natural variations.

Die Werte der minimalen und maximalen Angaben sind die typischen, durch die normierten Laborvorgänge erworbenen Werte und unterliegen den natürlichen Schwankungen.

Skladovateľnosť/Storage limit/Lagerfähigkeit:

6 měsíců od data výroby

6 month from production date

6 Monate nach Produktionsdatum