

CHARAKTERISTIKA DESCRIPTION MERKMALE	VYSOCEHLINITĚ IZOLAČNÍ TVAROVKY NA BÁZI KULIČKOVÉHO KORUNDU HIGHALUMINA INSULATING SHAPES BASED ON BUBBLE ALUMINA HOCHTONERDEHLTIGE ISOLIERSTEINE DEM KUGELKORUNDBASIS
TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART	KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ WAY OF TREATMENT VERARBEITUNGSWEISE	DROLENKA DRY PRESSED TROCKEN GEPRESSTE

VLASTNOSTI PROPERTY EIGENSCHAFTEN		
ŽÁROVZDORNOST REFRACTORINESS FEUERFESTIGKEIT	°C	min. 1800
KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA CLASSIFICATION TEMPERATURE KLASSIFIKATIONS TEMPERATUR	°C	1750
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al ₂ O ₃	%
	SiO ₂	3,5
OBJEMOVÁ HMOTNOST BULK DENSITY ROHDICHTE	g/cm ³	1,50
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSITÄT	%	55
PEVNOST V TLAKU ZA STUDENA COLD CRUSHING STRENGTH KALTD RUCKFESTIGKEIT	MPa	min. 10
TRVALÉ LINEÁRNÍ ZMĚNY 1750 °C/5 hod. PERNAMENT LINEAR CHANGES 1750 °C/5 hrs. BLEIBENDE LINEARE LÄNGENÄNDERUNGEN 1750 °C/5 St	%	max. -0,2
TEPELNÁ VODIVOST THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT	ČSN EN 993-14	W/mK(°C)
		1,593 (200)
		1,308 (400)
		1,220 (600)
		1,241 (800)
		1,328 (1000)
		1,391 (1100)
KLASIFIKACE CLASSIFICATION KLASSIFIZIERUNG	EN 1094 - 2 ASTM C155 - 97	180 – 1,4 – L Group No.33

Poznámka / Note / Notizen:

Pro objem >3 dm³ nebo ruční výrobu se připouští: max. PZ +2 %
 Allowed for volume >3 dm³ or manual manufacture : max. AP +2 %
 Für das Volumen >3 dm³ oder Handarbeit zulässig: max. OP +2 %

Hodnoty bez min a max údajů jsou hodnotami typickými získanými normovanými laboratorními postupy a podléhají přirozeným výkyvům.

Values without min and max data are typical values obtained by means of standardized laboratory procedures and are subject to natural variations.

Die Werte der minimalen und maximalen Angaben sind die typischen, durch die normierten Laborvorgänge erworbenen Werte und unterliegen den natürlichen Schwankungen.

Třída přesnosti Dimensional tolerances Toleranzen	Rozměrové tolerance Dimensional tolerance Maßtoleranz		Odchyly tvarů Shape deviations Form abweichungen	
	do 150 mm	nad 150 mm	křivost ploch (% měřené délky úhlopříčky) area curvature (% of measured length of diagonal) Flächenkrümmung (% gemessene Diagonale)	odchylna od pravého úhlu (% délky měřené strany) right angle deviation (% of measured side length) Abweichung vom rechten Winkel (% der Länge der gemessenen Seite)
	up to 150 mm	above 150 mm		
	bis 150 mm	über 150 mm		
TI	± 2,0 mm	± 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %
TII	± 3,0 mm	± 2,0 %	max 2,0 %	max 2,0 %

Nahrzuje/Supersedes/ Ersatz für/ Взамен	Účinnost od/ Effective from/ wirksam ab/ В силе с 1. 4. 2010	Strana/ Page/ Seite/ Страница 1/1
---	---	--------------------------------------