

ŠAMOTOVÉ TVAROVKY LICÍ

FIRECLAY SHAPES - STEEL INDUSTRY

SCHAMOTTSTEINE - STAHLINDUSTRIE

TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART	KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH		
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ WAY OF TREATMENT VERARBEITUNGSWEISE	POLODROLENKA, PLASTIKA SEMIDRY, PLASTIC PRESSED HALBTROCKEN, PLASTISCH GEPRESSTE		
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	min.36
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		2,5
OBJEMOVÁ HMOTNOST BULK DENSITY ROHDICHTE		g/cm <sup>3</sup>	≥ 2,05
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSITÄT		%	max. 21

Třída přesnosti Dimensional tolerances Toleranzen	Rozměrové tolerance Dimensional tolerance Maßtoleranz	
	do 150 mm	nad 150 mm
	up to 150 mm	above 150 mm
	bis 150 mm	über 150 mm
TII	± 2,0 mm	± 2,0 %

**Kontakt:**

 Závod 04 REFRAMO  
Věžní 734  
432 01 Kadaň

 Tel: 474 698 011      fax: 474 698 016  
Email: jana.novakova@seeifceramic.cz