

KAOLINOVÉ OSTŘIVO

KAOLINE GROG

KAOLINMAGERSTOFF

TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART		KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH	
NASÁKAVOST WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME		%	12 ± 2
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al ₂ O ₃	%	37
	Fe ₂ O ₃		0,6
	TiO ₂		0,4
	K ₂ O + Na ₂ O + CaO		0,8
	MgO		0,3
	SiO ₂		59
ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST		%	1
OBJEMOVÁ HMOTNOST BULK DENSITY ROHDICHTE		g/cm ³	2,05
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSITÄT		%	max. 24

Packaging:

Burned blocks (á 6 kg) loaded in bulk on wooden pallets or assorted in grading fraction in big bags – according to the agreement with a customer.

Bulk density is measured according to the norm EN 933-18.

Water absorption is measured for the fraction 4 – 6 mm according to the norm ČSN 725010.

Kontakt:
Contact:

Závod 04 REFRAMO

Věžní 734

432 01 Kadaň

Tel: 474 698 011 fax: 474 698 016

 Email: michal.adam@seeifceramic.cz