

PÁLENÝ JÍL

FIRE CLAY

GEBRANNTER TON

TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART		KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH	
NASÁKAVOST WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME		%	14 ± 2
CHEMICKÉ SLOŽENÍ CHEMICAL ANALYSIS CHEMISCHE ANALYSE	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	max. 29
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		max. 1,5
	SiO <sub>2</sub>		65
ZTRÁTA ŽIHÁNÍM LOSS OF IGNITION GLÜHVERLUST		%	1,5
OBJEMOVÁ HMOTNOST BULK DENSITY ROHDICHTE		g/cm <sup>3</sup>	1,9
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSITÄT		%	max. 27

**Packaging:**

Burned blocks (á 5,5 kg) loaded in bulk on wooden pallets or assorted in grading fraction in big bags – according to the agreement with a customer.

Bulk density is measured according to the norm EN 933-18.

Water absorption is measured for the fraction 4 – 6 mm according to the norm ČSN 725010.

**Kontakt:****Contact:**

Závod 04 REFRAMO  
Věžní 734  
432 01 Kadaň

Tel: 474 698 011      fax: 474 698 016  
Email: [michal.adam@seeifceramic.cz](mailto:michal.adam@seeifceramic.cz)