

ŠAMOTOVÉ TVAROVKY PRO ŽÁROVZDORNÉ VYZDÍVKY DO 1250° C

FIRECLAY SHAPES IT IS POSSIBLE FOR LINING OF HEAT AGGREGATES UP TO THE OPERATING TEMPERATURES 1250°C

SCHAMOTTSTEINE

TYP VAZBY TYPE OF BOND BINDUNGSART	KERAMICKÁ CERAMIC KERAMISCH	
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ WAY OF TREATMENT VERARBEITUNGSWEISE	PLASTIKA PLASTIC PRESSED PLASTISCH GEPRESSTE	
OBJEMOVÁ HMOTNOST BULK DENSITY ROHDICHTE	g/cm ³	2,00
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST APPARENT POROSITY OFFENE POROSITÄT	%	max. 26
PEVNOST V TLAKU ZA STUDENA COLD CRUSHING STRENGTH KALTD RUCKFESTIGKEIT	MPa	min. 15

Třída přesnosti Dimensional tolerances Toleranzen	Rozměrové tolerance Dimensional tolerance Maßtoleranz		Odchyly tvarů Shape deviations Form abweichungen	
	do 150 mm	nad 150 mm	křivost ploch (% měřené délky úhlopříčky) area curvature (% of measured length of diagonal)	odchylka od pravého úhlu (% délky měřené strany) right angle deviation (% of measured side length)
	up to 150 mm	above 150 mm	Flächenkrümmung (% gemessene Diagonale)	Abweichung vom rechten Winkel (% der Länge der gemessenen Seite)
TII	± 2,0 mm	± 2,0 %	max 2,0 %	max 3,0 %

Kontakt:

 Závod 04 REFRAMO
Věžní 734
432 01 Kadaň

 Tel: 474 698 011 fax: 474 698 016
Email: michal.adam@seeifceramic.cz